

# Urbase®

| Korrelgroep     | 0 -16mm          |                           |                  |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Korrelgradering | EN 13342 Table 2 | Producer declared grading | EN 13242 Table 4 |
| EN 933-1        | GA80             |                           | GTA25            |
| C 31.5          | 100              | 100                       |                  |
| C 22.4          | 98-100           | 99                        | 91.5 - 100       |
| C 16            | 80-99            | 97                        | 89.5 - 100       |
| C 11.2          |                  | 90                        |                  |
| C 8             |                  | 82                        | 57 - 100         |
| C 5.6           |                  | 71                        |                  |
| C 4             |                  | 60                        |                  |
| C 2             |                  | 42                        |                  |
| C 1             |                  | 29                        |                  |
| 0.500 mm        |                  | 22                        |                  |
| 0.25 mm         |                  | 15                        |                  |
| 0.125 mm        |                  | 7                         |                  |
| 0.063 mm        |                  | 3.9                       | 0 - 5            |

| Productkenmerken                   |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Petrografische omschrijving        | Washed AEC aggregate   |
| Korrel dichtheid                   | 2360 kg/m <sup>3</sup> |
| Dichtheid verdicht                 | 1855 kg/m <sup>3</sup> |
| Vochtpercentage max                | 16%                    |
| Gehalte fijne bestanddelen         | F5                     |
| Gehalte platte stukken             | FI 20                  |
| Gehalte gebroken en rond korrelopp | C90/3                  |
| Los Angeles categorie              | LA40                   |
| Gloeiverlies                       | GV2 <2%                |
| Metallisch ijzer                   | <1%                    |

| Milieuregelgeving Nederland RBK (2022) |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Eural code                             | 19.01.12                  |
| Type bouwstof                          | Gewassen AEC-granulaat    |
| Kwaliteitsklasse                       | Niet-vormgegeven bouwstof |
| Samenstelling organische bestanddelen  | Besluit Bodemkwaliteit    |
| Uitloging metalen en anionen           |                           |

| Standaard RAW Bepalingen                                         |         |                         |                    |               |                   |             |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Toepassing voor aanvul-ophoogzand drainagezand/zand voor zandbed | Unit    | Typical grading Urbase® | Aanvuloph-oogzandl | Drainage zand | Zand voor zandbed | Proef       |
| <63 mu <2 mm                                                     | % (m/m) | 5                       |                    | ≤5            | ≤15               | Proef 2+11  |
| >0,250 mm                                                        | % (m/m) | 87                      |                    | ≥50           |                   | Proef 11    |
| <20 my <2 mm                                                     |         |                         |                    |               | ≤3                | Proef 12+11 |
| <2 mu                                                            | % (m/m) | <1                      | ≤8                 |               |                   | Proef 11    |
| <63 mu                                                           | % (m/m) | 3                       | ≤50                |               |                   | Proef 2     |
| Loss of ignnition <2mm                                           | % (m/m) | 1                       |                    | ≤3            | ≤3                | Proef 28    |
|                                                                  |         |                         | Voldoet            | Voldoet       | Voldoet           |             |